

## am FLEXPROOF AC

### MÔ TẢ SẢN PHẨM

**AM FLEXPROOF AC** là sản phẩm chống thấm gốc Acrylic đàn hồi có khả năng chống UV tốt, một thành phần

### CÁC ỨNG DỤNG

- Sàn mái bê tông
- Bề mặt hoàn thiện
- Trám khe mối nối và trám ốc vít cho nhiều loại mái (gạch, tôn kẽm. . .)
- Các chân tường trên mái

### ƯU ĐIỂM

- Bền với thời tiết bên ngoài và kháng tia UV
- Dễ sử dụng và thi công
- Không dùng lớp lót
- Bám dính tốt với nhiều loại vật liệu
- Đàn hồi tốt
- Linh hoạt
- Không độc
- Hạn chế sự phát triển của nấm mốc.

### PHƯƠNG PHÁP THI CÔNG

#### Chuẩn bị bề mặt

Bề mặt sản phẩm phải khô ráo, sạch sẽ, loại bỏ hoàn toàn bụi bẩn. Dụng cụ vệ sinh và bề mặt thi công nếu có sắt phải đảm bảo loại bỏ gỉ sắt để có độ bám dính tốt

#### Thi công

- Không dùng lớp gia cường: **AM FLEXPROOF AC** được thi công hai lớp (0.3 – 0.35kg/m<sup>2</sup>/ lớp) bằng cọ quét.
- Có lớp lưới gia cường:

1. Thi công lớp **AM FLEXPROOF AC** thứ nhất: ( 0.8 – 1.0kg/m<sup>2</sup>) bằng cọ quét hay Rulo.
2. Dán chặt lớp lưới gia cường dính vào lớp thứ nhất khi lớp này còn ướt. Phải chắc chắn lớp lưới gia cường được dính chặt và không có bọt khí bên dưới cũng như nếp gấp. Mối nối phải được chồng lên tối thiểu 50mm.
3. Thi công lớp thứ hai ( 0.8 – 1.0kg/m<sup>2</sup>) phủ đều trên toàn bề mặt ngay khi lớp thứ nhất còn ướt.
4. Khi bề mặt vừa khô, thi công lớp hoàn thiện ( 0.4kg/m<sup>2</sup>). Bảo dưỡng tránh mưa cho đến khi khô hoàn toàn.

#### Vệ sinh

**AM FLEXPROOF AC** còn ướt có thể được vệ sinh bằng nước sạch. **AM FLEXPROOF AC** đã đông cứng được vệ sinh bằng biện pháp cơ học.

# CÁC SẢN PHẨM CHỐNG THẨM

## ĐỊNH MỨC

Không sử dụng lớp lưới gia cường: ~ 0.6 – 0.8 kg/m<sup>2</sup>

Dùng lớp lưới gia cường kết hợp: ~ 2.0 – 2.4 kg/m<sup>2</sup>

## ĐÓNG GÓI

**AM FLEXPROOF AC** đóng gói dạng thùng 5 và 18 kg

**HẠN SỬ DỤNG:** 12 tháng kể từ ngày sản xuất.

TÍNH CHẤT KỸ THUẬT	
Thời gian khô	2 – 3 giờ tùy theo nhiệt độ môi trường
Cường độ kéo	3N/mm <sup>2</sup> – Không có lớp gia cường. 5 N/mm <sup>2</sup> – Khi thi công với lớp gia cường.
Lực bám dính	1.5 N /mm <sup>2</sup>
Khả năng chống cháy	Loại 2
Màu	Trắng, Xám.



022-021  
Eco-Friendly Building Material  
Minimum 20% Recycled Content



**Asia Mortar from Singapore**

Hotline: 0585.135.999

Website: [www.asiamortar.com.vn](http://www.asiamortar.com.vn)



ISO 9001 : 2000 Cert.No. : 621853a

Các chi tiết kỹ thuật và hướng dẫn nêu trong tài liệu này được đúc kết từ kiến thức, kinh nghiệm và dựa vào các kết quả thí nghiệm thực tế công trường, phòng thí nghiệm. Tuy nhiên trong một số trường hợp tất cả các thông tin nêu trên có thể không được tuân thủ nghiêm ngặt tại công trường do sai phương pháp thi công, do nhà ứng dụng, do điều kiện thi công nên có thể xảy ra kết quả không như đề cập và hoàn toàn không được quy trách nhiệm cho nhà cung cấp. Nên tham khảo bộ phận kỹ thuật Asia Mortar để tránh sai sót trong mọi trường hợp để có kết quả tốt nhất.